

Ampacoll® Connecto



Haftgrundierung und Primer

NEU: in handlicher Flasche



aussen
innen

- ▶ Macht selbst schwierige Untergründe klebefreundlich
- ▶ Primerschicht nicht klebrig, kein Staub- und Dreckfänger
- ▶ Hohes Eindringvermögen, starke Tiefenwirkung
- ▶ Geruchsneutral
- ▶ Lösemittelfrei
- ▶ Nicht kennzeichnungspflichtig

Ampacoll® Connecto bei rauen porösen Untergründen



Flascheninhalt
1'000 ml

Kartoninhalt
6 Flaschen = 6 l

Paletteninhalt
40 Kartons = 240 l

Vorteile der neuen Flasche

- ▶ Neuartiger Drehverschluss für einfache Handhabung und sicheren Verschluss
- ▶ Kein lästiger, immer verklebender Schraubdeckel und auch kein Innendeckel mehr. Einfacher, handlicher und schneller
- ▶ Kein Wegrollen der Flasche dank rechteckiger Form und grosser Standfläche
- ▶ An senkrechten und waagrechten Flächen ist eine gezielte Dosierung möglich – kein Abtropfen vom Pinsel

Technische Daten:

Lagerfähigkeit	2 Jahre
Lagerung	kühl und trocken, in Originalgebinde, dicht verschlossen
Mindestanwendungstemperatur	
Primer	+5 °C
Baustoffe/Umgebung	-5 °C
Einfrierbeständigkeit*	bis -26 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +100 °C
Ergiebigkeit (abhängig vom Untergrund)	ca. 150 l/m ² x 5 cm
Farbe	transparent


* Primer kann bis -26 °C eingefroren werden und ist nach dem Auftauen und Aufrühren ohne technische Einbußen wieder funktionstüchtig.

Blau gefärbt, damit geprimierte Stellen erkennbar sind

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz auch die Ein- und Ausbaurkosten sowie Folgeschäden sind gedeckt.

 ISO 9001:2008
Swiss Research



Optimiert für die Verwendung mit folgenden Materialien:

- ▶ Rohes Holz
- ▶ Holzfaserplatten, weich bis hart
- ▶ OSB-Platten
- ▶ Spanplatten
- ▶ Gipskartonplatten
- ▶ Gipsfaserplatten
- ▶ Beton (rau und glatt)
- ▶ Ziegelstein
- ▶ Putz, Mörtel, Gips usw.
- ▶ Bitumen, besandete Bahnen

Anwendung

Schmutz und Staub auf Baustellen gehören zum Alltag. Schmutz und Staub sind die Ursache, dass Klebstoffe die Ihnen zugeordnete Aufgabe gar nicht oder nur teilweise erfüllen können. Zu verklebende Materialien, Anschlüsse, Untergründe sind gegebenenfalls so zu reinigen, dass sie sauber, trocken, eis-, staub- und fettfrei sind. Achten Sie ebenfalls auf einen tragfähigen Untergrund. Raue, poröse oder auch nicht ganz staubfreie Untergründe sind mit Primer vorzustreichen, nur so werden sie klebefreundlich und garantieren damit ein befriedigendes Ergebnis in der Praxis.

Ampacoll® Connecto dient als Haftgrund für **Ampacoll® Butylkautschukbänder** und **Ampacoll® XT** auf porösen Untergründen, wie Mauerwerk, Putz, Beton, rohem Holz, Holzweichfaserplatten usw.

Flasche vor Gebrauch schütteln. **Ampacoll® Connecto** mittels Pinsel oder Lackrolle satt auftragen. Stark poröse Oberflächen evtl. zweimal behandeln. Auf gleichmässigen Auftrag achten und mind. 30 Min. ablüften lassen. Je nach Temperatur und Untergrund bis zur Transparenz des Primers warten. Klebeband gut andrücken. **Ampacoll® Connecto** bildet nach Aushärtung einen glatten nicht dauerklebrigen Film mit einer guten Wasser- und Wärmestandfestigkeit. Die nicht klebrige Primerschicht ist somit kein Staub- und Dreckfänger.

Frische Primerrückstände und nicht eingedickte Pinsel können mit Wasser gereinigt werden. Das Sicherheitsdatenblatt zum **Ampacoll® Connecto** kann im Internet abgerufen werden.

www.ampack.eu

Ampack Schweiz: 071 858 38 00

Ampack Deutschland: 07621 1610264

Ampack Österreich: 02236 46805

